

**Эмаль ХС-436 ТУ 6-10-2142-88**

**Сиблкз**

ООО ТД «Сибирский лакокрасочный завод»  
630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 7  
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34  
e-mail: siblkz@mail.ru www.siblkz.ru

## Эмаль ХС-436

**Область применения:** предназначена для защиты от коррозии района ПВЛ, надводной и подводной части корпусов судов, включая суда ледового плавания, а также противокоррозионной защиты стальных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. Покрытие стойкое к морской и пресной воде, атмосферостойкое, износостойкое, маслобензостойкое. Срок службы покрытия для района ПВЛ – 2 года, для подводной части – 4 года.

**Рекомендации по применению:**  
Требования к поверхности: поверхность металла очищают от продуктов коррозии дробеструйным или механическим способом, обезжиривают. Загрунтованная поверхность должна быть сухой и чистой.  
Схема окраски: 1. Сталь: ХС-436  
2. фосфатирующая грунтовка: ХС-436 может перекрываться противообрастающими эмалями

**Способ нанесения:** безвоздушным распылением; допускается нанесение кистью или валиком при окраске небольших участков поверхности  
Температура нанесения: от минус 15 до 35° С  
Растворитель: Р-4, ацетон.  
Подготовка эмали: Тщательно перемешать компоненты, смешать основу с отвердителем в соотношении 100 : 2 для АФ-2 или 100:2,5 для ДТБ-2 по массе, выдержать в течение 20-30 минут. В случае загустевания основу эмали разбавить Растворителем в количестве не более 10 % от массы эмали.  
Жизнеспособность готовой эмали, ч: 24  
Расход на 1 слой, г/м², при нанесении кистью – 220-250  
безвоздушным распылением – 250-270  
Количество слоев: для района ПВЛ - 3  
для подводной части - 4

Дата:   
Вес:

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Предназначена для защиты от коррозии района ПВЛ, надводной и подводной части корпусов судов.

Цена: **99 руб.**Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский  
лакокрасочный завод" ООО ТД  
"Сибирский лакокрасочный  
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505