

Эмаль МЛ-12 ГОСТ 9754-76



Сиблркз
ООО ТД «Сибирский лакокрасочный завод»
630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 7
тел./факс: (383) 272-22-59, 272-82-34
e-mail: siblrkz@mail.ru www.siblrkz.ru

Эмаль МЛ-12 ГОСТ 9754-76

Назначение: Для окраски предварительно загрунтованных и зашпатлеванных поверхностей автомобилей и других промышленных изделий, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений.
Особенности: Пленка эмали устойчива к изменению температуры от -60°С до +60°С, водо-, бензо- и маслостойкая.
Состав: Суспензия пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол в органических растворителях.
Указания по применению: Эмаль наносит на подготовленную поверхность в два слоя или по старому покрытию в один слой. При нанесении эмали по старому покрытию оно должно быть шлифовано и промыто. Эмаль наносит на поверхность методом распыления. При подкраске небольших участков можно наносить кистью. Наносить при температуре не ниже 0°. Эмаль перед применением в зависимости от метода нанесения разбавляют следующими растворителями: ксилол, сольвент. Время высыхания эмали до степени 3, при 130 -135°С, мин, не более – 35. Расход эмали на однослойное покрытие – 70-100 г/м² в зависимости от сложности окрашиваемой поверхности и толщины покрытия.
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

Дата:
Вес:
Цвет:

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Для окраски предварительно загрунтованных или загрунтованных и зашпатлеванных поверхностей автомобилей и других промышленных изделий, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Пленка эмали устойчива к изменению температуры от минус 60 до плюс 600С, водо-, бензо- и маслостойкая.

Цена: **116 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

ООО ТД "Сибирский
лакокрасочный завод" ООО ТД
"Сибирский лакокрасочный
завод"

272-22-59

Тайгинская,7. оф.505